Bevelantstraat 5,6088 PB, Roggel (NL)
Tel. 0031-(0)475-491019
info@romar-voss.nl
www.romar-voss.nl

VOORLAK

Algemeen.

Voorlak is een voorversnelde milieuvriendelijke lak op basis van isoftaalzure polyesterhars. Applicatie met platte kwast of roller. Voorlak wordt gebruikt alvorens de applicatie van de TOPCOAT. Ideaal bij het afcoaten van zwembaden/vijvers. Kleur dient iets af te wijken van de TOPCOAT. Deze voorlak bezit goede mechanische eigenschappen en heeft een goede bestandheid tegen warm water. Voorlak hardt niet geheel kleefvrij uit waardoor de hechting van de TOPCOAT uitstekend is.

Toepassing.

Als tussenlaag over GVK-laminaten. Zeer geschikt voor vormstukken en bekledingen met blijvende belasting door water, bekleding van zwembaden en bakken.

Eigenschappen/technische gegevens.

Vloeibaar

• Kleur	op aanvraag
• Viscositeit (20 °C)	thixotroop
• Dichtheid	1,1-1,3 g/cm³
• Styreengehalte	ca. 32 %
• Krimp bij uitharding	ca. 7 %

Uitgehard

• Treksterkte (DIN 53455)	50-70 N/mm²
• Rek bij breuk (DIN 53455)	2 %
• Vormvastheid warmte ISO 75	85 °C
• Slagvastheid (DIN 53453)	ca. 10 kJ/m²
• Hardheid Barcol (ASTM D2583)	35-40

Verwerking.

Aanbevolen laagdikte 0,2-0,3 mm.
Applicatie bij voorkeur met een velroller. Aanbrengen in een laag met een dikte van minimaal 250 g/m². Bij uitharding met 2-3 % MEKP-harder is de verwerkingstijd 15-25 minuten. Voorlak is voorversneld met Co-versneller. De temperatuur in de verwerkingsruimte dient minstens 18 °C te bedragen. Binnen 24 uur dient men de topcoat op de voorlak aan te brengen.

Veiligheidsadviezen.

Huidcontact vermijden en goed ventileren tijdens de verwerking.
Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.
Vlampunt 34 °C.

Technische adviezen, richtlijnen en recepturen worden naar beste weten verstrekt. Door de onbekendheid van de wijze waarop de produkten en de omstandigheden waaronder de produkten worden verwerkt, wordt elke aansprakelijkheid voor schade uitgesloten. Alle rechte voorbehouden. Kopiëren dupliceren van deze uitgaven is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ROMAR-VOSS B.V.

Bevelantstraat 5,6088 PB, Roggel (NL)
Tel. 0031-(0)475-491019
info@romar-voss.nl
www.romar-voss.nl

Verpakking, opslag en transport.

Verpakking: 20 en 220 kg.
Houdbaarheid in gesloten verpakking bij 20 °C is 6 maanden.
ADR-Klasse/UN-nummer : 3/1866

Technische adviezen, richtlijnen en recepturen worden naar beste weten verstrekt. Door de onbekendheid van de wijze waarop de produkten en de omstandigheden waaronder de produkten worden verwerkt, wordt elke aansprakelijkheid voor schade uitgesloten. Alle rechte voorbehouden. Kopiëren dupliceren van deze uitgaven is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ROMAR-VOSS B.V.