

Technisch informatieblad (TDS)

LOSMIDDEL VLOEISTOF PST-4

Pagina 1 van 1

OMSCHRIJVING

Op basis van hoogkokende wassen en alifatische koolwaterstoffen, droogt snel. Specifiek voor epoxy en polyurethaan mallen en patronen. PST-4 moet worden aangebracht op oppervlakken die zijn voorbehandeld met nitro-sealer en met PVA lossingsmiddel (wat het ontvormen vergemakkelijkt). De PVA-laag is niet nodig op niet-zuigende ondergronden zoals metaal, glas, keramiek, hars. Controleer altijd de productcompatibiliteit met de ondersteuning.

VERWERKING

Borstel 2-3 lagen PST-4, wacht 2-3 minuten na elke laag om het te laten drogen. De laag kan worden gepolijst met een zachte doek. Een heldere laag wordt verkregen door te polijsten voordat de laag droog is. Het product is brandbaar.

Opgelet: meng het product voor gebruik altijd grondig om was en oplosmiddelen te homogeniseren.

Typische producteigenschappen

Kleur:	melkachtig
Mengbaar met:	-
Droog na:	1 min
Oppervlak:	ondoorzichtig

Beperkte Aansprakelijkheid

Wat betreft alle verstrekte informatie wordt de verantwoordelijkheid van Polyvijvers - Polyestershop bv beperkt tot de minimale wettelijke aansprakelijkheid. Hoewel wij ernaar streven bijgewerkte en correcte informatie te verspreiden, kunnen wij niet instaan voor het resultaat daarvan. Wij verbinden ons er evenwel toe de fouten te verbeteren die ons worden signaleerd.